

Lieferwerk:

BAB Belag AG Birmensdorf

Prüfstelle:

Walo Bertschinger


Walzasphalt - Deklaration

2022

AC T 16 Oeko Bdm. 35/50

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	24020
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 35/50			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.6	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/_{10}$ mm]	---	keine Anforderung		
- Penetration: max. [$1/_{10}$ mm]	---	keine Anforderung		
- Erweichungspunkt R+K: min.	---	keine Anforderung		
- Erweichungspunkt R+K: max.	---	keine Anforderung		
- Elastische Rückstellung [%]	---	keine Anforderung		
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	HASTAG			
- grobe Gesteinskörnung	HASTAG, RZO			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	33 M-%			
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	67 M-%			
Mineralkategorie	C 50/30	C 50/30		
Recycling-Granulat	RA 0/8 + RA 8/22 RZO			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	80			
- Sekundärspilt M-%	10			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.397			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.510			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	4.5	keine Anforderung		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	70.5	keine Anforderung		
- Stabilität S kN	---	keine Anforderung		
- Fliesen F, mm	---	keine Anforderung		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	keine Anforderung		
- 30000 Prüfzyklen %	---	keine Anforderung		
Wasserempfindlichkeit %	95.6	≥ 70		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]			
	22.4 [M-%]	100.0		
	16.0 [M-%]	95.0	-9/5	
	11.2 [M-%]	80.0		
	8.0 [M-%]	67.0	± 9	
	5.6 [M-%]	57.0		
	4.0 [M-%]	47.5		
	2.0 [M-%]	33.0	± 7	
	1.0 [M-%]	23.0	± 5	
	0.5 [M-%]	16.5		
	0.25 [M-%]	13.0		
	0.125 [M-%]	10.0		
	0.063 [M-%]	8.0	± 3	

Typprüfung		erfüllt
Nummer:	61 A	ja
gültig bis:	29.04.2025	
Konformitätserklärung		ja



Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk
BAB Belag AG Birmensdorf
Obere Heslibachstrasse 8
8700 Küsnacht

Datum: 14.01.2022
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer

Handwritten signature