Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration	2022	AC T 22 Oeko Bdm. 35/50
---------------------------	------	-------------------------

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforder	ungen	Code:			25020	
Wilscrigatarigaberi	Converte	Amoraci	ungen		Coue.	20	020	
Bindemittel:								
Ziel-Bitumen	B 35/50							
- ∑ lösl. Bindemittelgehalt M-%	4.2	Toleranz EW	$= \pm 0.6$					
Zugabebitumen	B 70/100							
Rückgewinnung aus Mischgut:								
- Penetration: min. [¹/ ₁₀ mm]								
- Penetration: max. [¹ / ₁₀ mm]								
- Erweichungspunkt R+K: min.								
- Erweichungspunkt R+K: max.								
- Elastische Rückstellung [%]								
Mineralstoffe Herkunft:								
- Füller	Eigenfüller							
- Kalkhydrat								
- feine Gesteinskörnung	Risi AG , Kibag					erfüllt		
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG , Kibag			Typprüfung				
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	29 M-%			Nummer:	62 A	ja		
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	71 M-%			gültig bis:	03.03.2025			
Mineralkategorie	C 50/30	C 50/3	30	Konformitätserklärung		ja		
Recycling-Granulat	RA 0/22 PRB							
- Kaltzugabe M-%								
- Warmzugabe M-%	70							
- Sekundärsplitt M-%	20							
Marshall-Werte:								
- Verdichtungstemperatur	145 °C							
- Raumdichte Mg/m ³	~ 2.401							
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.514							
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	4.5	keine Anfor	rderuna					
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	68.6	keine Anfor						
- Stabilität S kN		keine Anfor	keine Anforderung					
- Fliessen F, mm		keine Anfor	keine Anforderung					
Bei H und S Belägen:								
Spurrinnentest LCPC [29]								
- 10000 Prüfzyklen %			keine Anforderung					
- 30000 Prüfzyklen %		keine Anfor	•					
Wasserempfindlichkeit %	95.0	≥ 70%	70					
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz	100					
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]		90					
	31.5 [M-%] 10						•	
	22.4 [M-%] 97		80			 		
	16.0 [M-%] 83		70	+ + + + +	+++++	+/-		
	11.2 [M-%] 7 0		60			/ +		
	8.0 [M-%] 60		50					
	5.6 [M-%] 5 0							
	4.0 [M-%] 42		40		+ /			
	2.0 [M-%] 29		30	+ + + + +				
	1.0 [M-%] 2 1		20		 	+		
	0.5 [M-%] 15		10			$\perp \perp \perp \perp$		
	0.25 [M-%] 11		0					
	0.125 [M-%] 9		30.00	0.25	2.0	8.0	31.5	
	0.063 [M-%] 8	0 ±3	J 6	, 3			. n. 4	

Datum: Stempel / Unterschrift Belagswerk BAZ Belag AG Zentralschweiz Obere Heslibachstrasse 8 8700 Küsnacht Datum: 21.01.2022 Stempel / Unterschrift Akkreditiertes Labor Walo Bertschinger Central AG Zentrale Labordienste Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

1000

Datum: Stempel / Unterschrift Unternehmer