



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration

2022

PA S 22 Bdm. 70/100

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	55044
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 70/100			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.1	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [$1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	13 M-%			nein
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	87 M-%			
Mineralkategorie	C 50/10	C 50/10		ja
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärsplitt M-%	$\leq 20\%$	vom Primärsplitt-Anteil		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m^3	~ 2.084			
- Rohdichte Mg/m^3	~ 2.557			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	18.5	≥ 18		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB, %	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fließen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 80\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	96.0		
	16.0 [M-%]	68.0		
	11.2 [M-%]	40.0		
	8.0 [M-%]	34.0		
	5.6 [M-%]	29.0		
	4.0 [M-%]	24.0		
	2.0 [M-%]	13.0		
	1.0 [M-%]	10.0		
	0.5 [M-%]	7.0		
	0.25 [M-%]	6.0		
	0.125 [M-%]	5.0		
	0.063 [M-%]	4.0		

Typprüfung	erfüllt
Nummer:	nein
gültig	ja
Konformitätserklärung	ja

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Belagswerk
 BAZ Belag AG Zentralschweiz
 Obere Heslibachstrasse 8
 8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022
 Stempel / Unterschrift
 Akkreditiertes Labor
 Walo Bertschinger Central AG
 Zentrale Labordienste
 Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
 Stempel / Unterschrift
 Unternehmer